

Масло для столешниц № 280

Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для всех деревянных рабочих поверхностей внутри помещений.

Область применения

Для пропитки рабочих поверхностей, мебели и детских игрушек, сделанных из дерева.

Технические качества

Быстрое и легкое в нанесении. Обладает высокой стойкостью к воздействию кофе, красного вина, фруктового сока и т.п. Протестирован в соответствии с немецким промышленным стандартом DIN 68861 Т 1В (поверхности мебели) и DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). Обладает высокой проникающей способностью, «дышащее» (паропроницающее), антистатичное. Подчеркивает естественную структуру дерева.

Цвет

Бесцветное, прозрачное.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя составляет 12-24 часа. После этого могут быть нанесены следующие слои. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней.

Состав продукта

Льняное масло, штандоль льняного и касторового масел, смесь касторового масла и эфира канифоли, эфир канифоли, штандоль древесного масла, изопарафины, оксид алюминия, микровоск, кремниевая кислота, карбонат цинка, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 312 г. на литр. Евростандарт VOC не более 400 г. на литр (категория E с 2010 г).

Расход

Приблизительно 20-50 мл/м². В зависимости от условий нанесения и впитывающей способности поверхности.

Очистка и уход за поверхностями

Очищайте поверхности нейтральными моющими средствами и теплой водой.

Разбавление и очистка инструментов

Очистку инструментов производить сразу после использования растворителем ЛАЙНОС № 200.

Хранение

Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте. Плотнo закрывайте крышку. В открытой упаковке может появиться пленка. Удалите пленку перед использованием.

Утилизация

Согласно местным законам.

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их самовозгоранию.

Продукт не является самовозгораемым.

Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную инструкцию или этикетку.

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

Для получения оптимального результата просим Вас обращать внимание на технические инструкции для всех используемых составов.

Поверхность должна быть впитывающей, сухой (влажность дерева менее 14%), твердой, чистой, очищенной от пыли и жира. Поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью 240 в направлении волокон древесины.

Нанесение

Масло для рабочих поверхностей № 280 готово к использованию. Нанесите 1-3 тонких ровных слоев при температуре выше 15 °С. Более низкая температура увеличит время высыхания.

Важная информация: через 30 минут осторожно удалите излишки масла и заполируйте поверхность тканью или падом. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания.

А. Необработанная и загрунтованная поверхность, способная к впитыванию:

Первый слой: нанесите Масло для столешниц № 280 тонким слоем на поверхность. Затем через 20-30 минут аккуратно обработайте поверхность полировальной машиной или тканью. При этом удалите излишки масла.

Второй слой: Первый слой необходимо высушить 24 часа. Затем нанести второй слой очень тонким слоем. Тщательно располировать, не допуская участков с оставшимся в избытке маслом (места с блеском).

В. Повторное окрашивание:

Для ухода и повторного нанесения масла для повышения защиты поверхности - как описано выше.

При износе: очистить и зашлифовать основание наждачной бумагой зерном 240. Затем нанести Масло для столешниц № 280 одним слоем. В местах сильной нагрузки (общественные помещения) и износа покрытия проводить обновление слоя масла каждый месяц.

Всегда проводите пробное окрашивание на незаметном участке поверхности.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.leinos.de