

Твёрдое масло с воском № 290

Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для полов, подвергающихся интенсивному износу, внутри помещений.

Область применения

Для грунтовки и покрытия всех впитывающих внутренних поверхностей, таких как дерево, терракотовая и керамическая плитка, листовые материалы, такие как плиты OSB и аналогичные. Поверхности с высокой впитывающей способностью, такие как пробка, должны быть предварительно загрунтованы Твёрдым маслом ЛАЙНОС № 240.

Технические качества

Износостойкое, полуматовое, водостойкое, паропрускающее. Подчеркивает структуру древесины. Поверхность не приобретает желтоватый оттенок. Испытано на химическую устойчивость при использовании в интерьерах в соответствии с DIN 68861, часть 1 (устойчиво к воде, кофе, пиву, коле, красному вину). Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). В соответствии с немецкими промышленными нормами DIN 53160 сертифицировано на устойчивость краски при контакте с потом и слюной.

Цвет

Прозрачный, бесцветный.

Время высыхания

При температуре 20 °C и относительной влажности менее 50-55% период высыхания первого слоя составляет 6-12 часов. Через 16-24 часа может быть нанесен второй слой. Через 3 дня после нанесения поверхность можно использовать без интенсивной нагрузки. Полное отверждение масла наступает через 7-14 дней.

Состав продукта

Смесь касторового масла и эфира канифоли, штандоль древесного масла, штандоль льняного и касторового масел, каолин, оксид алюминия, карбонат цинка, тальк, изопарафины, микровоск, кремниевая кислота, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 390 г. на литр. Евростандарт VOC не более 400 г. на литр (категория E с 2010 г).

Расход

Расход 30-50 г/м². Одним литром можно покрыть приблизительно 25 м². Расход зависит от условий нанесения и впитывающей способности поверхности. Всегда делайте пробное окрашивание.

Необходимо наносить тонким слоем во избежание проблем с сушкой.

Уход и обновление

Для очистки покрытия используйте Натуральное мыло ЛАЙНОС № 930 (макс. 10-30 мл. на 10 л чистой воды). Для обновления периодически используйте Очищающее масло ЛАЙНОС № 285. Поверхности, подверженные истиранию (школы, офисы и т.п.), следует обработать Очищающим маслом ЛАЙНОС № 285 через четыре недели после последнего нанесения Твёрдого масла с воском.

Разбавление и очистка инструментов

Очистку инструментов производить растворителем ЛАЙНОС № 200 сразу после использования.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте. Плотно закрывайте крышку. В открытой упаковке может появиться пленка. Удалите пленку перед использованием.

Утилизация

Согласно местным законам.

Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их самовозгоранию.

Сам по себе продукт не является самовозгораемым.

Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ. Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли. Содержит кобальтоктоат. Может вызывать аллергические реакции.

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную инструкцию или этикетку.

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

Для получения оптимального результата просим Вас обращать внимание на технические инструкции для всех используемых составов.

Основание должно быть сухим (влажность дерева не более 14%), чистым, очищенным от пыли и жира. Наносите масло при температуре выше 16°C. Более низкая температура увеличит время высыхания. Поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью 120 в направлении волокон древесины.

Нанесение

Твердое масло с воском № 290 готово к использованию. Нанесите его тонким и ровным слоем кистью или губкой аппликатора и хорошо разотрите. Через 20 минут осторожно удалите излишки масла и заполируйте поверхность зеленым полирующим падом. После высыхания, через 16-24 часа, нанесите второй слой, используя белый полирующий пад. Если после первого слоя масла поверхность стала шероховатой, рекомендуется зашлифовать ее наждачной бумагой зернистостью 150-180. Перед тем, как наносить второй слой, тщательно удалите пыль от шлифовки. Возможно, понадобится нанести третий слой Твердого масла с воском в случае высокой впитывающей способности поверхности, например, если вы покрываете пробку. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания. В противном случае может долго держаться запах растительных масел.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.leinos.de